

Produkt-Dokumentation

Labordaten:

Penetration						
Viertelkonus	Mikroruh- Mikrowall penetration penetratio					
	290 - 360 mm/10	290 - 360 mm/10				
NLGI-Klasse		1				
Konsistenz		soft				

Aussehen weiß Oil Separation (FTMS) 6 % 48 Std./85 °C -40 °C Dauertieftemperatur Basisöl 72 Std. flüssig Einsatztemperaturen -30 °C bis +150 °C

max. bis +200 °C

Basisöl fluoriertes Polysiloxan-Ester-Öl Viskosität Basisöl 20 °C 390 mm²/s

Verdicker Mikro-PTFE-Pulver, keine Metallseifen

Tropfenbeständigkeit gut

Alterungsbeständigkeit sehr gut Korrosionsbeständigkeit Ms: befriedigend St: befriedigend

Kunststoffbeständigkeit auf Anfrage

Bemerkungen:

Problemlöser bei schwierigen Reibungsvorgängen auch unter extremen Umgebungsbedingungen. Durch inkorporiertes PTFE Notlaufeigenschaften. Stick-Slip-Dämpfung sehr gut. Kein Eindiffundieren des Konsistenzgebers in Kunststoffwerkstoffe.


PTFE-Fett K 7132

Art. Nr.: TF2210

Präzisionsfett für Metalle und Kunststoffe

Tribologische Daten:

Prüfsystem: Kugel/Prisma (ISO 7148/2)




Reibungsverhalten Abhängig von der Gleitgeschwindigkeit						
v (mm/s)	f	Reibzah		· 0.	.3 0	.4
0	0.09					
20	0.01					
50	0.01					
200	0.10					
Materialpaarung: Stahl/Messing, Last 3 N, 25 °C Schmierstoff: PTFE-Fett K 7132						

Verschleißverhalten Vergleich: trocken und geschmiert mit PTFE-Fett K 7132					
Materialpaarung Verschleiß (in mm)					
St/Ms: TF2210					
trocken St/POM: TF2210 trocken					
Prüfparameter:	Last 30 N, Weg ca. 10 km, 25 °C v=28.1 mm/s				

Produkt







Lagerlast



Gleitge-schwindigkeit





Lebensdauer











Anwendungen:

Metall/Metall-, Metall/Kunststoff-Kunststoff/Kunststoff-Lagerungen. Für Getriebe, Instrumente, Plotter, Schreiber, Uhrwerke, Linearführungen, Schaltuhren, Kfz-, Luftfahrt- und Marinegeräte, Offshore-Instrumente.


















Zertifiziert

ISO 9001